



D2 PVA GLUE SUPER FRAME WORK

INTRODUKTION

Akfix D2 er en vandbaseret lim baseret på polyvinylacetat (PVAc) homopolymer-emulsion og er specielt formuleret til at opfylde kravene i EN 204 – D2 standarden. Produktet er ideelt til trælimning i miljøer med begrænset udsættelse for høj luftfugtighed og sikrer stærk vedhæftning på en bred vifte af materialer.

EGENSKABER

- Høj vedhæftningsstyrke på mange typer underlag.
- Vandbaseret og nem at anvende.
- Tørrer transparent – ideel til synlige samlinger.
- Brugervenlig og egnet til både maskinel og manuel påføring.

APPLIKATIONER

Velegnet til limning af træ og træbaserede materialer, dekorative laminater, spånplader, finer, blokplader m.m. Anbefales til indendørs brug, hvor der kun er begrænset udsættelse for fugt.

ANVENDELSE

Påføres med mekanisk limspreader, pensel, håndrulle eller luftaktiveret limsprøjte. Omrør grundigt før brug. Vand må ikke tilsættes produktet. Bland ikke med andre typer lim. Fuld vandbestandighed opnås efter 7 dage.

EMBALLERING

Produkt	Volume	Pakning
D2	500 gr.	12 stk.
D2	3 kg.	4 stk.
D2	10 kg.	4 stk.
D2	30 kg.	1 stk.



OPBEVARING & HOLDBARHED

Emulsionen skal opbevares ved en temperatur mellem 5–25 °C og har en holdbarhed på maksimalt 12 måneder fra produktionsdatoen.

TEKNISKE EGENSKABER

Basis	Vinylacetat-polymer
Udseende	Hvid, viskøs væske
Densitet	0,96 g/mL
Tørstofindhold	41 % ± 1 %
Minimum filmtemperatur	10 °C
Filmdannelse	15-20 minutter
Frit monomer indhold	Maks. 0,5 %
Vandresistensklasse	D2 (ved 20 °C, iht. DIN EN 204)
Viskositet	14.400 ± 1.800 cps (målt ved 20 °C, spindel nr. 6, 20 rpm)
Træets fugtindhold	8–12 % (højere fugt kræver længere presstid)
Prestryk – hårdttræ	9–12 kg/cm ²
pH-værdi	5-6
Forbrug	70–130 g/m ²