



705 UNIVERSAL FAST ADHESIVE

INTRODUKTION

Akfix 705 er et klæbesæt bestående af højviskos cyanoacrylatlim og aktivator.

EGENSKABER

- Høj vedhæftningsstyrke.
- Velegnet til brug på lodrette flader, da det ikke drypper eller løber.
- Særligt egnet til limning af vanskelige underlag med porøs eller ujævn struktur, idet det øger vedhæftningsstyrken ved at forhindre, at limen absorberes af overfladen.

APPLIKATIONER

- Den er velegnet til limning af et meget bredt udvalg af materialer, herunder syreholdige overflader og visse porøse materialer, hvor der kræves hurtige hærdetider.
- Velegnet til MDF, træ, spånplader, gummi, de fleste plasttyper, læder og andre almindelige underlag.
- Særligt velegnet til applikationer, hvor hærdningshastigheden skal øges.
- Selvom Akfix 705 har en vis evne til at udfylde mellemrum, anbefales den generelt til brug på tætpassende dele og forholdsvis glatte, jævne overflader.

INSTRUKTIONER

Underlagene skal være glatte og have en perfekt kontaktflade. Påfør en dråbe på det ene underlag. Sammenføj underlagene og pres fast i ét minut. Applikationstemperaturen skal være mellem +5 °C og +35 °C.

EMBALLERING

Produkt	Volume	Pakning
Aktivator & lim	100 ml. + 25g	48 stk.
Aktivator & lim	200 ml. + 65g	24 stk.
Aktivator & lim	250 ml. + 65g	24 stk.
Aktivator & lim	400 ml. + 125g	24 stk.
Aktivator & lim	500 ml. + 125g	24 stk.



TEKNISK DATABLAD



OPBEVARING & HOLDBARHED

- 12 måneders holdbarhed i uåbnet emballage, opbevaret tørt og køligt ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C.

SIKKERHED & BORTSKAFFELSE

- Cyanoakrylater bør ideelt set opbevares i original, forseglede emballage indtil brug.
- Undgå udsættelse for stærkt lys og varmekilder.
- Cyanoakrylater kan binde til hud på få sekunder.
- Må ikke komme i kontakt med hud eller øjne – kan forårsage alvorlig øjenskade.
- Vil hærde i beholderen, hvis den ikke lukkes korrekt!
- Aktivatoren er brandfarlig. Må ikke smides i ild. Må ikke indåndes.
- Aktivatorbeholderen er tryksat. Må ikke punkteres eller bores.

EGENSKABER

Basis	Ethyl-cyanoakrylat	
Udseende	Flydende gel	
Farve	Farveløs	
Applikationstemperatur	+5 °C til +35 °C	
Densitet	1,06 ± 0,01 g/cm ³	ASTM D1875
Flammepunkt	81 °C	
Viskositet	1200 – 1800 cps ved 25 °C	ASTM D1084
Temperaturbestandighed	-20 °C til +70 °C	

Aktivator

Basis	Hexane
Udseende	Aerosol
Farve	Farveløs
Applikationstemperatur	+5 °C til +35 °C
Temperaturbestandighed	-20 °C til +70 °C